

⑯ **BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 199 15 937 A 1**

⑤ Int. Cl.<sup>6</sup>:  
**C 04 B 41/88**

⑲ Aktenzeichen: 199 15 937.8  
⑳ Anmeldetag: 9. 4. 99  
㉑ Offenlegungstag: 21. 10. 99

DE 199 15 937 A 1

Mit Einverständnis des Anmelders offengelegte Anmeldung gemäß § 31 Abs. 2 Ziffer 1 PatG

⑦① Anmelder:  
W. C. Heraeus GmbH & Co. KG, 63450 Hanau, DE

⑦④ Vertreter:  
Herrguth, J., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat., Pat.-Anw.,  
63454 Hanau

⑦② Erfinder:  
Lukas, Annette, 63517 Rodenbach, DE; Wissel,  
Sabine, 63796 Kahl, DE; Vogt, Wiltrud, 63741  
Aschaffenburg, DE; Werner, Günter, 63450 Hanau,  
DE

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**

⑥④ Glanzedelmetallpräparat

- ⑥⑤ Es wird u. a. ein Glanzedelmetallpräparat zum Einbrennen auf Keramik-/Porzellan-Oberflächen bei einer Minimaltemperatur von +900°C, insbesondere auf Fliesen, bereitgestellt, wobei das Präparat aus einer oder mehreren organischen Metallverbindungen, mindestens einem Flußmittel aus organischen Metallverbindungen und mindestens einem Träger besteht, und darüber hinaus dadurch gekennzeichnet ist, daß das Glanzedelmetallpräparat
- rhodiumfrei ist,
  - mindestens eine organische Gold-, Platin-, Silber- oder Palladium-Verbindung enthält,
  - Cr in Form mindestens einer organischen Verbindung aufweist, wobei der Cr-Gehalt 0,01 bis 1,0 Mol Cr pro Mol Edelmetall beträgt, und
  - der Edelmetallgehalt, bezogen auf das Präparat, im Bereich von 5 bis 20 Gewichts-% liegt.

DE 199 15 937 A 1

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Glanzedelmetallpräparat zum Einbrennen auf Keramik-/Porzellan-Oberflächen bei einer Minimaltemperatur von +900°C, insbesondere auf Fliesen, bestehend aus einer oder mehreren organischen Edelmetallverbindungen, mindestens einem Flußmittel aus organischen Metallverbindungen und mindestens einem Träger.

Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung von dekorierten Keramik-/Porzellan-Oberflächen aufweisenden Gegenständen, insbesondere von Fliesen, durch Einbrennen eines Glanzedelmetallpräparats.

Schließlich betrifft die Erfindung zwei Verwendungen eines erfindungsgemäßen Glanzedelmetallpräparates.

Glanzedelmetallpräparate zur Dekoration von Glas, Keramik, Porzellan, Bone-China, Fliesen oder anderen silikatischen Substraten bestehen in der Regel aus Lösungen organischer Gold-, Palladium- und Platinverbindungen, die in zumeist organischen Trägermaterialien gelöst sind, Kunst- oder Naturharzen sowie Flußmitteln, die die Haftfestigkeit auf dem jeweiligen Trägermaterial sicherstellen. Als Flußmittel werden üblicherweise bestimmte organische Metallverbindungen, z. B. Alkoholate, Carboxylate, Resinate oder Sulforesinate der Elemente Rhodium, Silber, Chrom, Wismut, Vanadium, Siliçium usw. verwendet. Beim Einbrennen zersetzen sich die organischen Verbindungen zu den jeweiligen Oxiden oder Metallen, wodurch die Haftfestigkeit des Metallfilms auf dem Substrat bewirkt wird.

Die üblicherweise zur Dekoration verwendeten Glanzedelmetallpräparate werden bei Einbrenntemperaturen von ca. 780°C bis 900°C auf Keramik, Porzellan, Fliesen oder Bone-China eingebrannt, in Ausnahmefällen auch bis ca. 1000°C. Oberhalb dieser Brenntemperatur wird die zusammenhängende Goldschicht von Glanzedelmetallpräparaten zerstört, indem die Goldschicht rekristallisiert und kleine Kristalle bildet, was sich in einem matten, braunen Aussehen der Edelmetallschicht, insbesondere bei einer Goldschicht, zeigt.

In den letzten Jahren gab es bei der Dekoration von Keramik und Porzellan, insbesondere von Fliesen, zunehmend Bemühungen, Farbdekore sowie transparente oder opake Glasreliefs bei hohen Brenntemperaturen einzubrennen. Beispielsweise ist es bei Porzellan üblich, Hochtemperatur-Schnellbrandfarben bei ca. 1200°C im 60- bis 90-Minuten-Brennzyklus einzubrennen. Fliesen werden mit sogenannten "Veirosa"-Effekten überwiegend bei ca. 980°C bis 1060°C gebrannt. Diese hohen Brenntemperaturen sind erforderlich, um ein ausreichendes Verschmelzen der Farben bzw. Reliefs mit dem Untergrund sicherzustellen.

In der jüngsten Vergangenheit sind Präparate entwickelt worden, die für hohe Einbrenntemperaturen für die oben geschilderten Anwendungen geeignet sind, d. h. für ca. 1200°C auf Porzellan bzw. ca. 1000°C für Fliesendeckationen.

In EP 0 440 877 B1 sind bereits Edelmetall-Präparate beschrieben, die als Flußmittel Nickel- und Chromresinat enthalten und sich für Einbrenntemperaturen bis ca. 1200°C auf Porzellan eignen.

In DE 37 36 583 sind ebenfalls Glanzedelmetallpräparate beschrieben, die bei 1250°C auf Geschirnteilen aus silikatischen Werkstoffen eingebrannt werden können. Das in dem Präparat enthaltene Flußmittel setzt sich aus einer organischen Siliçiumverbindung mit drei und/oder vier hydrolysierbaren Gruppen am Siliçiumatom und weiteren organischen Metallverbindungen zusammen.

Die oben beschriebenen, für hohe Einbrenntemperaturen sich eignenden Glanzedelmetallpräparate enthalten als Flußmittel u. a. Rhodium. In der Literatur (siehe A. Boettcher, Ber. D. Keram. Ges. 32 (1955), 175; S.G. Tumanov, Steklo i Keramik 18 (1961), 26; A.A. Milgram, J. Electrochem. Soc. 118 (1971), 287; P.A. Levin, Steklo i Keramik 3 (1968), 36) wird klar hervorgehoben, daß das Element Rhodium ein unverzichtbarer Bestandteil von Glanzedelmetallpräparaten ist, insbesondere, wenn das Präparat bei höheren Temperaturen eingebrannt werden soll. Das Element Rhodium ist beim Einbrennen notwendig, um das Agglomerieren und Kornwachstum der sich aus den organischen Goldverbindungen bildenden Goldpartikel zu verhindern, um auf diese Art und Weise die Ausbildung eines gleichförmigen, spiegelnden Glanzedelmetallfilms, insbesondere eines Glanzgoldfilms, zu ermöglichen. Die relativ teuren rhodiumhaltigen Präparate sind besonders temperaturbeständig und bis 850°C brennstabil.

In DE 41 30 106 C2 ist ein Edelmetallpräparat beschrieben, das eine stark reduzierte Rhodiummenge enthält. Als Ersatz für das Element Rhodium wird Thorium empfohlen, das sich jedoch wegen seiner Radioaktivität nicht für Dekorpräparate eignet.

Aus dem Vorgenannten ergibt sich das Problem, mit Hilfe eines neuartigen Glanzedelmetallpräparats und eines entsprechenden Herstellungsverfahrens die oben genannten Nachteile zumindest teilweise zu beseitigen. Das sich ergebende Problem liegt insbesondere darin, ein besonders einbrennstabiles Glanzedelmetallpräparat zur Verfügung zu stellen, das besonders intensiv bzw. hellglänzende Edelmetallfilme, insbesondere Gold- und Weißgoldfilme, nach dem Einbrennen auf Keramik, Porzellan, insbesondere auf Fliesen oder anderen silikatischen Unterlagen, ergibt.

Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch ein Glanzedelmetallpräparat nach Anspruch 1, ein Verfahren nach Anspruch 9, eine Verwendung nach Anspruch 10 und eine Verwendung nach Anspruch 11 gelöst.

Das erfindungsgemäße Glanzedelmetallpräparat ist rhodiumfrei, enthält mindestens eine organische Gold-, Platin-, Silber- oder Palladium-Verbindung, weist Cr in Form mindestens einer organischen Verbindung auf, wobei der Cr-Gehalt 0,01 bis 1,0 Mol Cr pro Mol Edelmetall beträgt, und der Edelmetallgehalt, bezogen auf das Präparat, im Bereich von 6 bis 20 Gewichts-%, liegt.

Kern der Erfindung ist die überraschende Tatsache, daß entgegen der existierenden Lehre rhodiumfreie Präparate das oben aufgeführte Problem in hervorragender Weise lösen, wenn diese Chrom in den angegebenen Molverhältnissen enthalten.

Für die erfindungsgemäßen Präparate sind alle Edelmetallverbindungen geeignet, die sich in einem organischen oder anorganischen insbesondere wässrigen Trägermaterial lösen oder dispergieren und die sich thermisch zu den jeweiligen Metallen zersetzen lassen; insbesondere Resinate, Sulforesinate, Carboxylate, primäre, sekundäre oder tertiäre aliphatische Mercaptide, aromatische Mercaptide, Mercaptocarboxylsäureester, Mercaptoaminocarboxylate sind geeignete Verbindungsklassen.

Als Flußmittel sind prinzipiell alle Verbindungen der oben genannten Nichtedelmetallelemente geeignet, die sich im Trägermaterial lösen oder dispergieren lassen und die sich unabhängig von ihrer Struktur beim Einbrennen von den jeweiligen Oxiden zersetzen. Dies sind insbesondere die Carboxylate, Resinate, Sulforesinate, Alkoholate, aber auch an-

dere Salze oder Komplexe der jeweiligen Elemente.

Die erfindungsgemäßen Präparate können auf Keramik und Porzellan bei Temperaturen von 900°C bis 1300°C und auf Fliesen von 900°C bis zu 1100°C in 30- bis 90-minütigen Brennzyklen eingebrannt werden, ohne daß metallische Edelmetallfilme insbesondere Goldfilme zerstört werden. Die eingebrannten Edelmetallfilme zeichnen sich durch einen schönen, hellen Farbton und eine hervorragende Abriebbeständigkeit aus, wobei die Präparate der oben genannten Art darüber hinaus mikrowellenbeständig sind.

Das Glanzedelmetallpräparat kann mit dem Pinsel oder auch im Siebdruck direkt auf das zu dekorierende Geschirrtell aufgebracht werden. Die indirekte Übertragung des Präparats über Abziehbilder ist ebenso möglich.

Auch die Erzielung von matten oder seidenmatten Effekten durch Zugabe von Mattierungsmitteln, beispielsweise Polyethylenwachs und Mineralien, ist problemlos möglich.

In vorteilhafter Weise ist die Einbrennbeständigkeit besonders hoch, wenn der Cr-Gehalt 0,05 bis 0,4 Mol Cr pro Mol Edelmetall beträgt.

Für eine besonders hohe Abriebfestigkeit bei gleichzeitig modifiziertem Edelmetall-Farbton ist es von Vorteil, wenn das Präparat mindestens ein weiteres Element aus der Gruppe Si und Ni in Form organischer Verbindungen aufweist, wobei der Gesamtgehalt an Si, Cr und Ni 0,2 bis 2,0 Mol pro Mol Edelmetall beträgt; dies gilt insbesondere für einen Gesamtgehalt an Si, Cr und Ni von 0,25 bis 1,50 Mol pro Mol Edelmetall.

Es ist von Vorteil, wenn das Präparat mindestens ein weiteres Element aus der Gruppe Cu, Co, Sn, Zr und Bi in Form organischer Verbindungen aufweist, wobei der Gehalt an Cu, Co, Sn, Zr und Bi jeweils bis 0,3 Mol pro Mol Edelmetall beträgt, da auf diese Art und Weise eine Modifizierung bestimmter Eigenschaften insbesondere von Farbe zu erreichen ist.

In vorteilhafter Weise weist das Präparat mindestens ein weiteres Element aus der Gruppe B, Al, Ca, Ti, V, Mn, Fe, Zn, Ge, Pb, Sr, Ru, Ir, In, Ba, Ta, W, Os, Ir und Ce in Form organischer Verbindungen auf, wobei der Gehalt an B, Al, Ca, Ti, V, Mn, Fe, Zn, Ge, Pb, Sr, Ru, Ir, In, Ba, Ta, W, Os, Ir und Ce jeweils bis 0,3 Mol pro Mol Edelmetall beträgt, da hierdurch eine leichte Veränderung der Glanz- und Farbeigenschaften zu bewerkstelligen ist.

Darüber hinaus ist es von besonderem Vorteil, wenn der Edelmetallgehalt, bezogen auf das Präparat, im Bereich von 6 bis 14 Gewichts-% liegt, da sich in diesem Bereich einerseits besonders effektvolle Metallfilme erzeugen lassen, die andererseits bezüglich des Edelmetallverbrauchs als ökonomisch sinnvoll anzusehen sind.

Schließlich ist es vorteilhaft, wenn das erfindungsgemäße Glanzedelmetallpräparat thoriumfrei ist, um dieses nicht radioaktiv zu belasten und somit eine unbedenkliche Verwendung als Dekor zu gewährleisten.

Beim erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung von dekorierten Keramik-/Porzellanoberflächen aufweisenden Gegenständen, insbesondere von Fliesen, durch Einbrennen eines Glanzedelmetallpräparates wird zunächst ein erfindungsgemäßes Glanzedelmetallpräparat auf eine entsprechende Oberfläche eines Gegenstandes aufgebracht und anschließend in einem Temperaturbereich von 900°C bis 1300°C eingebrannt.

Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten und dekorierten Gegenstände weisen die oben angegebenen überraschenden und vorteilhaften Eigenschaften insbesondere den intensiven Edelmetallfilmglanz auf.

Die nachfolgenden Beispiele dienen zur Erläuterung der Erfindung.

#### Beispiel 1

Ein Glanzgoldpräparat, bestehend aus

Goldsulforesinat (54% Au)	18,5 Gewichts-%
Chromresinat (10% Cr)	5,0 Gewichts-%
Siliciumresinat gelöst in Pine-Öl (10% Si)	5,0 Gewichts-%
Nickelresinat (10% Ni)	5,0 Gewichts-%
geschwefeltes Terpentinöl	30,0 Gewichts-%
Xylol	15,0 Gewichts-%
Pine-Öl	21,5 Gewichts-%

wird mit dem Pinsel auf Porzellan-, Bone-China-Teller oder auf Fliesen aufgetragen und analog den in Beispiel 2 beschriebenen Brennbedingungen gebrannt. Es bildet sich ein gelbgoldener, hochglänzender, sehr abriebfester Goldfilm.

Es bildet sich ein gelbgoldener, hochglänzender Goldfilm mit sehr guter Haftfestigkeit. Der erzeugte Dekor ist mikrowellenbeständig und wird zu Prüfzwecken mehrmals einer Leistung von 700 W für 15 Minuten im Mikrowellenherd ausgesetzt. Es zeigen sich keinerlei Funken oder andere Beschädigungen.

Für die Fliesendekoration wird das Präparat auf Fliesen mittels Siebdruckverfahren aufgedruckt und bei 1050°C eingebrannt. Es bildet sich ein gelbgoldener, hochglänzender, nissefreier Goldfilm von hoher Abriebbeständigkeit.

#### Beispiel 2

Ein Glanzgoldpräparat, bestehend aus

Goldsulforesinat (54% Au)	18,5 Gewichts-%
Chromresinat (10% Cr)	5,0 Gewichts-%
Siliciumresinat in Pine-Öl (10% Si)	5,0 Gewichts-%
Nickelresinat (10% Ni)	5,0 Gewichts-%
geschwefeltes Terpentinöl	30,0 Gewichts-%

# DE 199 15 937 A 1

Pine-Öl  
geschwefeltes Dammarharz

26,5 Gewichts-%  
10,0 Gewichts-%

wird im Siebdruckverfahren auf Porzellan-Teller bzw. Bone-China-Teller aufgedruckt und bei 1200°C bzw. 900°C eingebrannt.

Es bildet sich ein gelbgoldener, hochglänzender Goldfilm mit sehr guter Haftfestigkeit. Der erzeugte Dekor ist mikrowellenbeständig und wird zu Prüfzwecken mehrmals einer Leistung von 700 W für 15 Minuten im Mikrowellenherd ausgesetzt. Es zeigen sich keinerlei Funken oder andere Beschädigungen.

Für die Fliesendeckoration wird das Präparat auf Fliesen mittels Siebdruckverfahren aufgedruckt und bei 1050°C eingebrannt. Es bildet sich ein gelbgoldener, hochglänzender, rissfreier Goldfilm von hoher Abriebbeständigkeit.

## Patentansprüche

1. Glanzedelmetallpräparat zum Einbrennen auf Keramik-/Porzellan-Oberflächen bei einer Minimaltemperatur von +900°C, insbesondere auf Fliesen, bestehend aus einer oder mehreren organischen Edelmetallverbindungen, mindestens einem Flußmittel aus organischen Metallverbindungen und mindestens einem Träger, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Glanzedelmetallpräparat
  - rhodiumfrei ist,
  - mindestens eine organische Gold-, Platin-, Silber- oder Palladium-Verbindung enthält,
  - Cr in Form mindestens einer organischen Verbindung aufweist, wobei der Cr-Gehalt 0,01 bis 1,0 Mol Cr pro Mol Edelmetall beträgt, und
  - der Edelmetallgehalt, bezogen auf das Präparat, im Bereich von 6 bis 20 Gewichts-% liegt.
2. Glanzedelmetallpräparat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Cr-Gehalt 0,05 bis 0,4 Mol Cr pro Mol Edelmetall beträgt.
3. Glanzedelmetallpräparat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß dieses mindestens ein weiteres Element aus der Gruppe Si und Ni in Form organischer Verbindungen aufweist, wobei der Gesamtgehalt an Si, Cr und Ni 0,2 bis 2,0 Mol pro Mol Edelmetall beträgt.
4. Glanzedelmetallpräparat nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Gesamtgehalt an Si, Cr und Ni 0,25 bis 1,50 Mol pro Mol Edelmetall beträgt.
5. Glanzedelmetallpräparat nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß dieses mindestens ein weiteres Element aus der Gruppe Cu, Co, Sn, Zr und Bi in Form organischer Verbindungen aufweist, wobei der Gehalt an Cu, Co, Sn, Zr und Bi jeweils bis 0,3 Mol pro Mol Edelmetall beträgt.
6. Glanzedelmetallpräparat nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß dieses mindestens ein weiteres Element aus der Gruppe B, Al, Ca, Ti, V, Mn, Fe, Zn, Ge, Pb, Sr, Mo, Ru, In, Ba, Ta, W, Os, Ir und Ce in Form organischer Verbindungen aufweist, wobei der Gehalt an B, Al, Ca, Ti, V, Mn, Fe, Zn, Ge, Pb, Sr, Mo, Ru, In, Ba, Ta, W, Os, Ir und Ce jeweils bis 0,3 Mol pro Mol Edelmetall beträgt.
7. Glanzedelmetallpräparat nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Edelmetallgehalt, bezogen auf das Präparat, 6 bis 14 Gewichts-% beträgt.
8. Glanzedelmetallpräparat nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß dieses thoriumfrei ist.
9. Verfahren zur Herstellung von dekorierten Keramik-/Porzellanoberflächen aufweisenden Gegenständen, insbesondere von Fliesen, durch Einbrennen eines Glanzedelmetallpräparats, dadurch gekennzeichnet, daß ein Glanzedelmetallpräparat nach einem der Ansprüche 1 bis 8 in einem Temperaturbereich von 900°C bis 1300°C eingebrannt wird.
10. Verwendung eines Glanzedelmetallpräparates nach einem der Ansprüche 1 bis 8 zur Dekoration von Keramik-/Porzellanoberflächen aufweisenden Gegenständen, insbesondere von Fliesen.
11. Verwendung eines Glanzedelmetallpräparates nach einem der Ansprüche 1 bis 8 zum Einbrennen auf Keramik-/Porzellanoberflächen aufweisenden Gegenständen in einem Temperaturbereich von 900°C bis 1300°C.